

Cimento Branco Especial

Saco 1kg



O **Cimento Branco Especial** REJUNTAMIX é de altíssima qualidade, desenvolvido especialmente para rejuntamento de cerâmicas e acabamento de louças sanitárias, soleiras, parapeitos e pias.

INDICAÇÃO:

Cerâmicas, em ambientes internos em paredes e pisos. Para superfícies ásperas sem polimento recomendamos um teste antes da aplicação.

COMPOSIÇÃO:

Cimento Portland (Branco), aditivos, polímeros e cargas minerais.

TEMPERATURA DE TRABALHO:

Ao ar: 5°C a 40°C - Superfície: 5°C a 27°C.

MODO DE PREPARO:

Misture 1 kg do **Cimento Branco Especial** REJUNTAMIX com 360 ml de água, até formar uma pasta homogênea; Deixar em repouso de 5 a 10 minutos, remisturar até obter a mesma consistência;

Para uma melhor impermeabilidade substitua a água por ACRILMIX (aditivo de base acrílica da REJUNTAMIX) na preparação do **Cimento Branco Especial**;

Para aplicações em porcelanatos, recomenda-se o uso do Rejunte Extra Porcelanato REJUNTAMIX.

APLICAÇÃO:

Aplicar o **Cimento Branco Especial** 72 horas, após o assentamento da cerâmica.

Utilizar uma desempenadeira de borracha, pressionando o **Cimento Branco Especial** dentro das juntas, garantindo que estas fiquem totalmente cheias.

Para acabamento final utilizar um frisador de plástico.

Esperar 15 minutos o rejunte ficar semi-endurecido, e fazer a limpeza com uma esponja macia, úmida e limpa.

LIMPEZA:

Não utilizar ácido para fazer a limpeza.

Fazer a limpeza após 03 dias da aplicação do **Cimento Branco Especial**.

Recomendamos a retirada dos resíduos de argamassa e **Cimento Branco Especial** na superfície da peça com o LIMPAMIX (solução de limpeza da REJUNTAMIX).

OBSERVAÇÕES:

As argamassas compostas com cimento estão sujeitas a liberar calor, sais solúveis de coloração esbranquiçada.

Quando a cerâmica a ser rejuntada não for esmaltada ou se o esmalte tiver micro porosidade, deve ser protegido antes do rejuntamento. Recomendamos a utilização do PROTEMIX (Solução Protetora da REJUNTAMIX).

VALIDADE:

06 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

QUÍMICOS RESPONSÁVEIS:

CRQ: 11200400 - 11ª Região.

CRQ: 10300064 - 10ª Região.

CRQ: 15200172 - 15ª Região.

CRQ: 17300370 - 17ª Região.

REJUNTAMIX IND. E COM. DE ARGAMASSAS

Sede 1 - Caucaia / Ce
CNPJ: 21.499.024/0001-07
Fone: (85) 3481.9380

Sede 2 - Crato / Ce
CNPJ: 22.428.398/0001-02
Fone: (85) 3237.1116

Sede 3 - São Luis / Ma
CNPJ: 10.560.844/0001-40
Fone: (98) 2016.7750

Sede 4 - Natal / Rn
CNPJ: 22.595.239/0001-94
Fone: (84) 3643.1090

Sede 5 - Maceió / AL
CNPJ: 18.860.483/0001-60
Fone: (82) 3334.6254

📱 🌐 rejuntamix

✉️ contato@rejuntamix.com.br

www.rejuntamix.com.br