

Argamassa Colante

ColaMix Top 10

Saco 15kg



COMPOSIÇÃO: Argamassa composta de cimento branco, areia com granulometria definida e aditivos especiais.

INDICAÇÃO: Assentamento de piso sobre piso em áreas internas e externas, cerâmicas em piscinas, cerâmicas em áreas internas de grande movimentação de pedestres, porcelanato de até 100 x 100 cm em pisos internos, paredes de áreas internas de até 50 x 50 cm, fachadas 60 x 60 cm até 3 mt. de altura, mármore, granito, ardósia de até 60 x 60 cm em pisos (com no máximo 1,5 cm de espessura) de até 50 x 50 cm em paredes de áreas internas, cerâmicas em garagens, blocos de vidro, cerâmicas em gesso drywall (gesso cartonado).

LIMITAÇÃO DE USO: Não utilizar no assentamento de revestimentos em churrasqueiras, frigoríficos, granito, mármore e ardósia em fachadas.

BASES DE APLICAÇÃO: Em emboço e contrapiso sarrafeados ou desempenados curados há mais de 14 dias e em concreto curado há mais de 28 dias.

MODO DE PREPARO: Misturar manualmente ou mecanicamente (usando misturador REJUNTAMIX) um saco de 15 Kg de COLAMIX AC-III PORCELANATO BRANCA com 3 a 3,2 litros de água com variação de \pm 5%. Misturar energicamente até obter uma consistência homogênea sem grumos secos. Deixar em repouso durante 15 minutos, remisturar antes da aplicação e usar no intervalo máximo de 02 horas.

Obs.: Não acrescentar água após o preparo.

APLICAÇÃO: Estender a COLAMIX AC-III PORCELANATO BRANCA em uma camada de cerca de 6 a 7 mm de espessura, com o lado liso da desempenadeira (8 mm) em seguida formar cordões e sulcos com o lado dentado obedecendo um ângulo de 60°. Aplique as peças limpas e secas pressionando com as mãos e depois bata levemente com a marreta de borracha fazendo assim a peça vibrar para obter um perfeito amassamento dos cordões.

Obs.: Antes de assentar cerâmica nova sobre a antiga a base deverá estar isenta de pó, óleos, tintas, vernizes, ceras e outras substâncias que tirem a aderência da argamassa, orientamos o uso da escova de aço na limpeza.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

1 - Não é recomendado fazer aplicação em período chuvoso e deve-se proteger o revestimento recém-aplicado da ocorrência de chuva. **2** - O preparo da argamassa colante deverá ser feito em recipiente plástico ou similar, para facilitar a limpeza e evitar absorção de água pela masseira. **3** - Verificar antes, se a superfície a ser aplicada, está resistente e isenta de pó, óleos, tintas, vernizes, ceras e outras substâncias que tirem a aderência da argamassa. **4** - Quando os dentes da desempenadeira se desgastarem e sua altura diminuir em 1 mm a desempenadeira deverá ser substituída. **5** - Em temperatura acima de 30°C e umidade relativa abaixo de 50%, ocorre uma redução bastante acentuada do tempo em aberto. Há necessidade com mais frequência de remoção das placas

para verificar a impregnação completa do tardoz com argamassa colante. **6** - Quando a temperatura estiver elevada e a umidade relativa do ar baixa, recomenda-se umedecer um emboço com broxa para melhora do tempo em aberto da argamassa colante. **7** - Liberação ao uso da área revestida: tráfego leve em 3 dias e tráfego normal em 7 dias. **8** - O rejuntamento das placas assentadas deverá ser aplicado, no mínimo, de 3 dias após o seu assentamento. **9** - No assentamento de revestimento com área igual ou maior que 900 cm², aplicar Colamix AC-III PORCELANATO BRANCA em dupla camada. **10** - Verificação da aderência na argamassa colante, conforme norma técnica NBR 13754, para verificação da aderência, remove-se uma placa a cada 5m², assentadas no máximo há 30 minutos. As placas podem ser escolhidas ao acaso, as quais devem ter o tardoz inteiramente impregnado de argamassa colante. **11** - Para um bom desempenho do material, deverá proceder conforme normas técnicas NBR 13753/13754/13755.

12 - Dimensionamento das juntas de movimentação de dessolidarização deverá está de acordo com as normas técnicas NBR 13753/13754. **13** - Em assentamentos em piso sobre piso fazer apicoamento ou ranhuras para aumentar aderência no substrato.

LIMPEZA: No máximo uma hora depois do assentamento das cerâmicas, limpar as juntas e retirar os resíduos de argamassa com uma esponja úmida nas superfícies das peças.

CONSUMO: Camada simples (peças até 30 x 30 cm): Aproximadamente 4,5kg/m². Camada dupla (peças maiores que 30 x 30 cm): Aproximadamente 8,0kg/m².

ARMAZENAMENTO: Armazenar sobre local seco, formando pilhas de no máximo 1,5 mt. de altura.

VALIDADE: 240 dias da data de fabricação.

TESTE DE PELÍCULA: Ao observar a formação de uma película esbranquiçada e cristalizada, o assentador deverá colocar uma cerâmica sobre a argamassa estendida e pressionar a placa por 30 segundos, com o cuidado de não rotacioná-la. Remova a peça e se 80% do verso da placa não estiver preenchido de argamassa, deverá a mesma ser retirada do substrato e inutilizada.

TEMPO EM ABERTO: É o tempo em que a argamassa poderá ficar estendida na superfície para receber à aplicação da cerâmica, sem perder suas propriedades adesivas. É muito importante que o profissional conheça esta propriedade para que saiba avaliá-la corretamente. A dimensão do pano de argamassa também deverá ser controlada pelo profissional, em função do local da aplicação. Evitando assim que a argamassa fique sem aderência antes do assentamento da cerâmica.

IMPORTANTE: As Argamassas da Rejuntamix atendem a todos os requisitos solicitados pela NBR 14081. A total qualidade e garantia deste produto depende diretamente de sua forma correta de utilização, contida detalhadamente nesta embalagem. A Rejuntamix não se responsabilizará por eventuais danos e prejuízos causados nas seguintes situações: **1** - Em razão do descumprimento parcial ou total das especificações aqui descritas. **2** - Caso a estocagem ou aplicação se dêem em condições inapropriadas. **3** - Utilização de produto com prazo de validade vencido.

ARMAZENAMENTO: Armazenar sobre local seco, formando pilhas de no máximo 1,5m de altura.

VALIDADE: 240 dias da data de fabricação.

QUÍMICOS RESPONSÁVEIS:

CRQ: 11200400 - 11ª Região.

CRQ: 10300064 - 10ª Região.

CRQ: 15200172 - 15ª Região.

CRQ: 17300370 - 17ª Região.

REJUNTAMIX IND. E COM. DE ARGAMASSAS

Sede 1 - Caucaia / Ce
CNPJ: 21.499.024/0001-07
Fone: (85) 3481.9380

Sede 2 - Crato / Ce
CNPJ: 22.428.398/0001-02
Fone: (85) 3237.1116

Sede 3 - São Luis / Ma
CNPJ: 10.560.844/0001-40
Fone: (98) 2016.7750

Sede 4 - Natal / Rn
CNPJ: 22.595.239/0001-94
Fone: (84) 3643.1090

Sede 5 - Maceió / AL
CNPJ: 18.860.483/0001-60
Fone: (82) 3334.6254

rejuntamix

contato@rejuntamix.com.br

www.rejuntamix.com.br