



Mantamix

Manta líquida para impermeabilização em ambientes internos e externos.

Descrição:

Mantamix acrílica de cor branco, base de resina acrílica elastomérica e aditivos especiais. Impermeabilizante de alta flexibilidade para áreas internas e externas.

1. Indicado para

- Impermeabilização e vedação de:
- Áreas externas expostas ao sol;
- Lajes, terraços e coberturas;
- Calhas de alvenaria e paredes externas;
- Piscinas, banheiros, cozinhas e áreas de serviço;
- Telhado de fibrocimento.

2. Não indicado para

- Trafego;
- Altas temperaturas;
- Caixa d'água, cisternas e tanques;
- Misturar em argamassas;
- Aplicar sobre tintas e revestimentos.

3. Instruções de uso

3.1. Mistura

- Utilize recipiente estanque, limpo e protegido do sol, do vento e da chuva;
- Adicione 10% de água (opcional) e misturar até homogeneização com uma haste misturadora acoplada a uma furadeira de baixa rotação ou misturador semiautomático;
- A mistura deve apresentar consistência pastosa;
- Deixar em repouso por 5 minutos, misture novamente antes da aplicação;
- O produto deve ser utilizado no prazo máximo de 2 hora após preparado.

4. Aplicação

- O produto mantamix deverá ser aplicado nas seguintes condições:
Temperatura de aplicação: +5 a +40°C
Temperatura do substrato: +5 a +30°C
- Ferramenta: pincel, trincha, brocha, vassoura de pelo macio e rolo de lã;
- Umedecer a área antes da aplicação;
- A superfície deve estar limpa, seca isenta de pó, óleos, tintas, vernizes, ceras e outras substâncias que tirem a aderência do produto;
- Realizar aplicação sempre em demãos cruzadas com intervalos de 3 horas entre as demãos, aplicar sempre em 02 demãos ou mais.



5. Liberar para o uso

- Revestimentos e pinturas até 72 horas após aplicação;
- Estanqueidade até 48 horas após aplicação.

6. Consumo

- Consultar na embalagem do produto tabela de consumo.
- Consumo aproximadamente 1,2 a 1,4kg/m²/3 demão.

MANTAMIX

QUANTIDADE DE DEMÃOS	Rendimento demão/m ² aproximadamente	
	4,5 kg	18 kg
1	16 m ²	70 m ²
2	9 m ²	36 m ²
3	6 m ²	24 m ²
4	4 m ²	18 m ²

7. Fornecimento e armazenagem

Mantamix é fornecido em embalagens de 4,5kg e 18kg. Armazene em local seco e arejado, sobre estado elevado do solo, empilhar no máximo 1,5m de altura, em sua embalagem original fechada. Sua validade é de 24 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

8. Precauções

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios, como desnível e umidade da superfície, temperatura e condições climáticas. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.