



## Mantamix

### Manta líquida para impermeabilização em ambientes internos e externos.

#### Descrição:

Mantamix acrílica de cor branca, base de resina acrílica elastomérica e aditivos especiais. Impermeabilizante de alta flexibilidade para áreas internas e externas.

#### 1. Indicado para

- Impermeabilização e vedação de:
- Áreas externas expostas ao sol;
- Lajes, terraços e coberturas;
- Calhas de alvenaria e zinco, paredes externas;
- Piscinas, banheiros, cozinhas e áreas de serviço;
- Tubulações metálicas;
- Bases de madeira;
- Telhado de fibrocimento.

#### 2. Não indicado para

- Trafego;
- Altas temperaturas;
- Caixa d'água, cisternas e tanques;
- Misturar em argamassas;
- Aplicar sobre tintas e revestimentos.

#### 3. Instruções de uso

##### 3.1. Mistura

- Utilize recipiente estanque, limpo e protegido do sol, do vento e da chuva;
- Adicione 10% de água (opcional) e misturar até homogeneização com uma haste misturadora acoplada a uma furadeira de baixa rotação ou misturador semiautomático;
- A mistura deve apresentar consistência pastosa;
- Deixar em repouso por 5 minutos, misture novamente antes da aplicação;
- O produto deve ser utilizado no prazo máximo de 2 hora após preparado.

#### 4. Aplicação

- O produto mantamix deverá ser aplicado nas seguintes condições:  
Temperatura de aplicação: +5 a +40°C  
Temperatura do substrato: +5 a +30°C
- Ferramenta: pincel, trincha, brocha, vassoura de pelo macio e rolo de lã;
- Umedecer a área antes da aplicação;
- A superfície deve estar limpa, seca isenta de pó, óleos, tintas, vernizes, ceras e outras substâncias que tirem a aderência do produto;



- Realizar aplicação sempre em demões cruzadas com intervalos de 2 a 3 horas entre as demões, aplicar sempre em 02 demões ou mais.

## 5. Liberar para o uso

- Revestimentos e pinturas até 72 horas após aplicação;
- Estanqueidade até 48 horas após aplicação.

## 6. Consumo

- Consultar na embalagem do produto tabela de consumo.
- Consumo aproximadamente 1,2 a 1,4kg/m<sup>2</sup>/3 demão.

QUANTIDADE DE DEMÃOS	Rendimento demão/m <sup>2</sup> aproximadamente	
	4,5 kg	18 kg
1	16 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>
2	8 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
*3	4 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
4	2 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>

\*recomendação

## 7. Fornecimento e armazenagem

**Mantamix** é fornecido em embalagens de 4,5kg e 18kg. Armazene em local seco e arejado, sobre estado elevado do solo, empilhar no máximo 1,5m de altura, em sua embalagem original fechada. Sua validade é de 24 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

## 8. Precauções

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

**IMPORTANTE:** O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios, como desnível e umidade da superfície, temperatura e condições climáticas. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.